THERMODUR E38K

Aço de Alta Tenacidade para Trabalho à Quente

Aço refundido com excelente resistência à alta temperatura e tenacidade superior. Boa condutividade térmica e resistente à trincas térmicas. É um aço para uso geral nos trabalhos à quente, particularmente para aplicações sujeitas à altas tensões, tais como ferramentas de extrusão e moldes de injeção para processamento de metais leves.

Propriedades Físicas

Coeficiente. de Exp. Térmica (10 ⁻⁶ m/(m.K)	Recozido		
20-100 °C	11,8		
20-200 °C	12,4		
20-300 °C	12,6		
20-400 °C	12,7		
20-500 °C	12,8		
20-600 °C	12,9		
20-700 °C	12,9		

Condutividade Térmica (W/(m.K)	Recozido	Temperado e Revenido
100 °C	29,8	26,8
350 °C	30,0	27,3
700 °C	33,4	30,3

SCHMOLZ + BICKENBACH

Providing special steel solutions



Composição Química

ı	C%	Si%	Si% Mn% S% Cr%		Cr%	Mo%	V%
ı	0,35%	0,30%	0,30%	<0,003	5,0%	1,35%	0,45%

Similar ao aço AISI H11 e a WNr. X35CrMoV5-1

Dimensões*



* Para dimensões diferentes, consulte o Depto. de Vendas da Schmolz + Bickenbach.

<u>Tratamento Térmico</u>

Recozimento

Entre 740 a 780 °C Resfriamento:forno Dureza: 200 HB máx.

Têmpera

Entre 1000 e 1030 °C

Resfriamento: Ar, óleo ou banho de sal (500-550 °C)

Dureza pós-têmpera: 53 HRc


70

68

62

Revenimento

Revenido (°C)	100	200	300	400	500	550	600	650
HRc	51	51	51	51	52	50	47	34



38 34 30 0 100 200 300 400 500 600 700 6 Temperatura de Revenimento °C

Central de Distribuição
Rua José Antônio Valadares, 285
Vila Livieiro – São Paulo – SP
Tel: (11) 2083-9000
Fax: (11) 2083-9002

Filial Joinville
Rua Tenente Antonio João 750
Bom Retiro – Joinville - SC
Tel: (47) 3435-1731
Fax: (47) 3435-1741

Filial Caxias
Rua Giusepe Formolo 400
Cruzeiro – Caxias do Sul – RS
Tel: (54) 3212-1300
Fax: (54)3 212-1214

Representante MG Proaços Service Av. Babita Camargos, 135 – Bairro Industrial - Contagem - MG Tel: (31) 3362-9999